

H-610 エガリゼーション（補修仕上塗料） 有機ケイ酸塩ベースの仕上げ塗料



通気性のある有機ケイ酸塩ベースの補修用仕上塗料です。呼吸性と酸化防止効果の高い有機ケイ素系で、漆喰の特徴を生かしながら白華現象、色むら、塗り直しに最適な仕上げ材です。また、呼吸性を維持しながら雨に対する漆喰の耐久性を高めます。

使用用途

エガリゼーションはカルクファサードやカルクウォール、の色ムラの補修、または表面保護のためのオーバーコートとして最適な塗料です。

下地準備

塗装する下地は、完全に乾燥、硬化して、しっかり下地に密着していること。下地の表面に油や汚れが無い状態にしてください。漆喰、軽量モルタル、石灰石膏、コンクリート、レンガ、粘土石膏などの無機系素材が下地として適しています。樹脂系下地、樹脂系塗料、サイディングなど新建材の上には塗れません。

※下地の注意

下地の表面が白華又はチョーキングしている場合、シーラー塗布してチョーキングを止めた上で、エガリゼーションを塗布する。シーラー塗布しない場合、剥離する可能性がありますのでご注意ください。

希釈率

エガリゼーションは最大50%までのきれいな水で希釈して使用してください。均一な仕上げのためには、常に同じ混合比で希釈してください。

※日本での希釈推奨

汚れ防止の場合：50%

色むらなどの場合：30～50%

（色ムラの度合いにより希釈率を調整してください）

施工方法

下地を十分に乾燥させた後、ローラーを使用してエガリゼーションを1～2回均等にウェットオンウェット（追いか）で塗布します。

注意事項および安全上のアドバイス

窓ガラス、金属部分、石枠などは十分養生しておくこと。飛散したものは直ちに多量の水で洗い流すこと。道具は使用後すぐに水でよく洗う必要があります。

エガリゼーション塗装前には必ず目立たない部分で試し塗りをし、下地との色を確認した上で塗ること。

色

白（顔料で着色可能）

塗布面積

1回塗りで約 200 ～ 350g / m²

（但し下地の表面の状態による）

容量

10kg バケツ入り （約 30～50 m²）

保存期間

冷暗所に保管し、元の容器にてしっかりと密閉し、霜などを避けて保管する場合 1 年。

本国ドイツの製品情報データに基づく翻訳（2022/6/20）
<https://www.haganatur.ch/wp-content/uploads/2016/02/egalisationsfarbe.pdf>

☎0120-544-453 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡 URL www.iskcorp.com

ご注文・カタログのダウンロードはWEBから


Ikeda
CORPORATION

ひとと環境にやさしい住まいづくり
株式会社イケダコーポレーション

